

Dune

Dekoratív építészeti vakolat beltérre, lenyűgöző arany és ezüst fémes mintázattal.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

A **Dune** egy dekoratív bevonat belső terekbe, puha fémes töltésekkel, amely csúcskategóriás vizuális hatást, valamint lenyűgöző fény- és árnyalatjátékokat hoz létre. A **Dune** továbbá a Novacolor környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségének egyik kifejezése. A „karbonlábnyom” csökkentése érdekében a **Dune** egy speciális, fenntartható biomasszából előállított kötőanyaggal készül, amely helyettesíti a fosszilis nyersanyagokat. Ez a „mass balance approach” elnevezésű, REDcert² tanúsított technikai-produktív rendszernek köszönhető.

FELHASZNÁLÁS

A **Dune** bársonyszerű kromatikus hatást hoz létre, amely tökéletesen illeszkedik a beltéri falak csúcskategóriás dekorációjának modern koncepciójához, modern környezetben.

AZONOSÍTÓ JELLEMZŐK

Kötőanyag jellege: vízbázisú akrilpolimer

Sűrűség:

Dune Base Silver: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Dune Gold 8600: 1,10 +/- 0,05 g/ml

REDcert² tanúsítvánnyal rendelkező termék: csökkenti a fosszilis erőforrások fogyasztását, azokat megújuló alapanyagokkal helyettesítve az értékláncban.

TELJESÍTMÉNY

A **Dune** alkalmazása egyszerű és praktikus, és lehetővé teszi a magas színvonalú vizuális és tapintható effektek elérését mind a szakmabeli, mind a magáncélú felhasználók számára. A sokoldalúságának köszönhetően a **Dune** különböző eszközökkel alkalmazható sokféle árnyalat, textúra és testreszabott hatás eléréséhez.

HÍGÍTÁS

Dune: használatra kész rozsdamentes acél vakolókanállal történő felvitelhez. Hengeres felvitelhez maximum 20% vízzel hígítani.

FIGYELMEZTETÉSEK

A színezés és az alkalmazás előtt megfelelően keverje össze a terméket. Ne alkalmazza friss felületeken; hagyjon megfelelő időt a megkötéshez, általában 4 hetet.

FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELVITEL

(25 °C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom mellett)

A felület legyen száraz, pormentes és vízkötelen. Ha szükséges, végezze el a megfelelő előkészítési műveleteket, a felület jellegétől függően meghatározott termékek felhasználásával. Penészesedés esetén kezelje a felületet megfelelő termékekkel. A régi, lepergő festéket mossa vagy kefélje le. Távolítson el minden esetlegesen megemelkedett mészs- vagy temperafesték réteget. Távolítsa el a port, a szmogot és az egyéb lerakódásokat ecsettel. Nem homogén vagy krétás felületek esetén vigyen fel egy **Decofix** réteget (mikronizált rögzítő) hígítva, ecsettel. Száraz és tömör felületekre vigyen fel egy **Novaprimer** réteget (vízalapú pigmentált akril alapozó), hígítva, ecsettel vagy hengerrel. A száraz alapozó fölé vigye fel a **Dune** első rétegét hengerrel vagy simítóval, egyenletesen elosztatva a festéket. Minden felesleges anyagot távolítson el. Miután a felület teljesen megszáradt, vigyen fel egy második **Dune** réteget hígítás nélkül, rozsdamentes acél simítóval vagy rövidszőrű hengerrel, egy kicsit több anyag felhasználásával. A még nedves felületen menjen át körkörös mozdulatokkal egy rozsdamentes acél simítóval, és addig dolgozza a terméket, amíg el nem éri a kívánt hatást. Száradási idő: kb. 24 óra az felület fajtájától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

„Shantung effekt”

A száraz alapozó fölé vigye fel a **Dune** első réteget hengerrel vagy simítóval, egyenletesen eloszlatva a festéket. Minden felesleges anyagot távolítson el. Miután a felület teljesen megszáradt, vigyen fel egy második **Dune** réteget hígítás nélkül, rozsdamentes acél simítóval vagy rövidszőrű hengerrel, egy kicsit több anyag felhasználásával. A még nedves felületen dolgozza meg egy rozsdamentes acél simítóval vízszintes vagy függőleges mozdulatokkal. Néhány perc elteltével menjen át ismét a felületen a rozsdamentes acél simítóval, hogy elsimítsa az esetleges szabálytalanságokat. Száradási idő: kb. 24 óra az felület fajtájától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

Nagy igénybevételnek kitett felületeken történő alkalmazás esetén ajánlott egy vagy több réteg **Clear Coat** (átlátszó védőbevonat a belső terekhez), vagy pedig a **Clear Finish Monocomponent** (poliuretán egykomponensű vízalapú védőréteg) használata. A bevonatokat teljesen megszáradt felületen kell alkalmazni, az első és a második rétegben is megfelelően hígítva. A legjobb esztétikai hatást a bevonat vékony hengerrel történő alkalmazásával érhetjük el, fentről lefelé haladva a felületen. A védőréteggel kezelt felületek enyhe színváltozást mutathatnak, az alkalmazott termék mennyiségétől függően.

MEGJEGYZÉSEK

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól. Ne alkalmazza + 5 ° C alatti vagy + 35 ° C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben alatt, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%. Célszerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Különböző tételek használata esetén célszerű őket összekeverni az árnyalatok enyhe eltéréseinek elkerülése érdekében. Az említett anyagok helyes kezeléséhez, hígításához és felviteléhez kérjük, olvassa el figyelmesen a vonatkozó műszaki adatlapot. A felület és a

termékek előkészítése során, és a felhordás minden szakaszában ajánlatos az egyéni védőeszközök és felszerelések (PPE) megfelelő használata.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A használat után azonnal, vízzel.

HOZAM

Dune: 8-10 m²/l, két rétegben, a felület fajtájától és nedvszívó képességétől függően.

SZÍNEK

Base Silver, Gold 8600 és Dune színekollekciók.

KISZERELÉSEK

1l.; 3l.; 5l. csomagok.

SZAVATOSSÁG TÁROLÁSI FELTÉTELEI

A csomagolt termékre 24 hónap garancia vonatkozik, ha az eredeti zárt csomagolásban és megfelelő hőmérsékleten tárolják.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2004/42/EK irányelv:

Dune (dekoratív hatású festék)

Az EU határérték a Dune (A/I kategória) esetében: 200 g/l (2010). A Dune legfeljebb 200 g/l VOC-t tartalmaz.

A terméket a hatályos előírásoknak megfelelően nem szükséges címkézni. A terméket az aktuális higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Ne ürítse a csatornába, lefolyóba vagy a földre; Használat után ne dobja el a tartályokat. Hagyja a maradékot megszáradni és kezelje speciális hulladékként. Tartsa távol gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg ezt a tartályt vagy címkét. További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célszerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot.