

Africa

Dekoratív bevonat beltérre, fémes hatással.

TERMÉKLEÍRÁS

Az **Africa** meglepően lágy és bársonyos textúrákat biztosít egy elegáns és divatos enteriőrhez. Egy beltéri dekorációs bevonat fémes töltéssel, mely lehetővé teszi az erősen esztétikus fényjátékok és tapintható textúrák létrehozását. Az **Africa** egy aktív bevonat, amely jelentősen képes csökkenteni a környezetben esetlegesen jelenlévő formaldehid koncentrációját. Ennek a tulajdonságának a hatékonyságát az **ISO 16000-23** szabvány szerint tesztelik. Az **Africa** a **Novacolor** környezeti fenntarthatóság iránti elkötelezettségének fontos része. A „**karbonlábnyom**” csökkentése érdekében az **Africa** egy speciális, fenntartható biomasszából származó kötőanyaggal készül, amely a fosszilis nyersanyagokat helyettesíti. Ez a REDcert² által hitelesített „Mass Balance” elnevezésű technikai és gyártási módszernek köszönhető.

FELHASZNÁLÁS

Az **Africa** a megfelelő felviteli óvintézkedésekkel a következő felületeken alkalmazható:

- új és régi hidraulikus kötőanyagú vakolatokon.
- betonfelületek.
- gipsz és gipszkarton felületek.
- régi, szerves vagy ásványi eredetű festékeken, és száraz, tömör, nedvszívó, kohéziós bevonatokon.
- különféle ásványi konglomerátumok, amennyiben nedvszívók.

A felületeket a „**FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA**” szakaszban leírt eljárások szerint készítjük elő.

AZONOSÍTÓ JELLEMZŐK

Kötőanyag jellege: polimer diszperzió (a fosszilis nyersanyagok fenntartható „Mass Balance” biomasszával helyettesítve)

Sűrűség:

Africa A314: 1,06 +/- 0,05 g/ml

Africa A302-A321: 1,10 +/- 0,05 g/ml

Africa A322; A323; A324; A325; A326

1,20 +/- 0,05 g/ml

Száradás (25 °C és 65% relatív páratartalom mellett): tapintható 1 óra után, átfesthető 6 óra után.

REDcert² tanúsítvánnyal rendelkező termék: csökkenti a fosszilis erőforrások fogyasztását, azokat megújuló alapanyagokkal helyettesítve az értékláncban.

TELJESÍTMÉNY

Formaldehid koncentrációjának csökkenése:

ISO 16000-23 (Eurofins Dánia tesztelés, 392-2016-00026301-es jelentés): > 80% érték.

A megsemmisítési folyamat időtartama nem állandó, valójában ez a tulajdonság erősen függ a környezeti körülményektől.

HÍGÍTÁS

Africa: használatra kész rozsdamentes acél vakolókanállal történő felvitelhez. Hengeres felvitelhez maximum 20% vízzel hígítani.

FIGYELMEZTETÉSEK

A színezés és az alkalmazás előtt megfelelően keverje össze a terméket. Ne alkalmazza friss és alapvetően lúgos felületeken; hagyjon megfelelő időt a megkötéshez, általában 4 hetet. A betonfelületeken alkalmazva dekoratív funkciót tölt be. Ne alkalmazza növekvő nedvesség mellett.

FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELVITEL

(25 °C környezeti hőmérséklet és 60% páratartalom mellett)

A felület legyen száraz, pormentes és vízkötelen. Ha szükséges, végezze el a megfelelő előkészítési műveleteket, a felület jellegétől függően meghatározott termékek felhasználásával. Penészesedés esetén kezelje a felületet megfelelő termékekkel. A régi, lepergő festéket mossa vagy kefélje le. Távolítson el minden esetlegesen megemelkedett mészszerű vagy temperafesték réteget. Távolítsa el a port, a szmogot és az egyéb lerakódásokat ecsettel. Nem homogén vagy krétás felületek esetén vigyen fel egy **Decofix** réteget (mikronizált rögzítő) hígítva, ecsettel. Száraz és tömör felületekre vigyen fel egy **Novaprimer** réteget (vízalapú pigmentált akril alapozó), hígítva, ecsettel vagy hengerrel. A száraz alapozó fölé vigye fel az **Africa** első rétegét hengerrel vagy simítóval, kitöltve a teljes felületet, és ügyelve arra, hogy sehol ne halmozódjon fel.

Scheda Tecnica: Africa

Revisione n: 11

Data compilazione: 04-10-2019

Pag. 1 a 2

A száraz felületnek teljesen simának kell lennie. Az esetleges felhalmozódásokat azonnal el kell dolgozni. Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad (általában 8 óra), és rozsdamentes acél simítóval vagy rövid szőrű hengerrel vigye fel bőkézzel az **Africa** egy második hígítatlan rétegét. Menjen át a még nedves felületen rozsdamentes acél simítóval, hogy lágy damasztk hatást érjen el. Száradási idő: kb. 24 óra az felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően. A nagy igénybevételnek kitett felületeken célszerű egy vagy több réteget alkalmazni a **Clear Coat** (színtelen védőréteg beltérre) vagy pedig a **Clear Finish Monocomponent** (egykomponensű poliuretán vízbázisú védőréteg) termékekből. A védőréteget csak teljesen száraz felületre lehet felvinni, a terméket megfelelően hígítva mindkét rétegben. A legjobb esztétikai eredmény a védőréteg finom textúrájú hengerrel történő felvitelével érhető el, a kezelt felületen fentről lefelé haladva. Az védőréteggel ellátott felületek árnyalata az alkalmazott termék mértékétől függően enyhén változhat.

MEGJEGYZÉSEK

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól. Ne alkalmazza +5 °C alatti vagy +35 °C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben alatt, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%. Célszerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Különböző tételek használata esetén célszerű őket összekeverni az árnyalatok enyhe eltéréseinek elkerülése érdekében. Az említett anyagok helyes kezeléséhez, hígításához és felviteléhez kérjük, olvassa el figyelmesen a vonatkozó műszaki adatlapot. A felület és a termékek előkészítése során, és a felhordás minden szakaszában ajánlatos az egyéni védőeszközök és felszerelések (PPE) megfelelő használata.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A használat után azonnal, vízzel.

HOZAM

Africa: 8-10 m²/l, két rétegben, a felület fajtájától és nedvszívó képességétől függően. A tényleges hozamot érdemes az adott felület előzetes vizsgálatával ellenőrizni.

SZÍNEK

Színkártyák.

KISZERELÉSEK

1l.; 2,5l. csomagok.

SZAVATOSSÁG TÁROLÁSI FELTÉTELEI

A csomagolt termékre 2 év garancia vonatkozik, ha az eredeti zárt csomagolásban és megfelelő hőmérsékleten tárolják.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2004/42/EK irányelv:

Africa (festék dekoratív hatáshoz)

Az EU határérték az Africa (A/I kategória) esetében: 200 g/l (2010). Az Africa legfeljebb 15 g/l VOC-t tartalmaz.

A terméket a hatályos előírásoknak megfelelően nem szükséges címkézni. A terméket az aktuális higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően használja. Ne ürítse a csatornába, lefolyóba vagy a földre; Használat után ne dobja el a tartályokat. Hagyja a maradékot megszáradni és kezelje speciális hulladékként. Tartsa távol gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg ezt a tartályt vagy címkét. További információk a biztonsági adatlapon találhatók.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célszerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot.