

## Bi Plasma

Kétkomponensű felületképző anyag



### TECHNIKAI ADATLAP

**Termék leírása:**

Speciális felületképző anyag (márvány, különböző dekor mintázatok stb.) létrehozásához. Kétkomponensű összetételének köszönhetően magas ellenállóképesség jellemzi. Így használata javasolt akár járófelületen és különböző építő elemeken.  
Felületképző rendszerként használható csempe átalakítására (bontás nélkül). Az előállított felület saját anyag rendszerében csiszolás, polírozás után használható, illetve a Microvetro Bi védőbevonattal látható el.

**A termék jellemzői:**

- beltéri felhasználásra
- csempe átalakítás
- járófelületen is alkalmazható
- különböző fényességi fok

**Szín:**

- Maxxi színekártya szerint színezhető

**Felvitel:**

Alap felület:

Színezett Intermedial alapozó festék használata és teljes száradása után 2 vagy 3 rétegben hordjuk fel a kívánt mintázat szín és stílus szerint. Igény szerint az Intermedial alapozó alatt felület kiegyenlítés céljából használhatjuk Stucco P3D Floor Polvere és/vagy Stucco P3D Floor (kész glett) termékeket.  
Igény szerint az első réteg glett anyagba üvegszál háló beágyazása javasolt, mérettől függően.  
A bekevert anyag nyitott ideje (felhasználhatósága) 4-6 óra.  
Az anyag összekeverése, katalizálása 10%-ban történik, majd az így összekevert anyagot hígítjuk 2-3%-ban vízzel.  
Felhordása glettvassal történik, vékony rétegben (a kész teljes bevonat vastagsága 1,5 – 2mm). Az anyagnak nincs térkitöltő hatása, ezért egyenletes, sima alapfelület szükséges.  
Mart eresztek, repedések kialakítására teljes száradás előtt van lehetőség.  
A rétegek felhordása között 24 óra száradási idő szükséges.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**

**LOGGIA**  
INDUSTRIA Vernici

	<p>Az utolsó réteg felhordása után 24-48 óra között a felület átcsiszolandó, így az esetleges kisebb hibákat el tudjuk tüntetni. Csiszolás, polírozás menete: 320, 600, 800 száraz csiszolással a rétegek között portalanítással.</p> <p>Polírozás: 1000, 3000, 6000 száraz fényezéssel a rétegek közötti portalanítással. Így elérve a végleges fényességi fokot és használati ellenállóságot.</p> <p>Védőbevonat használata esetén a csiszolás menete: 320, 600, 800 száraz csiszolással a rétegek között portalanítással történik. Ezután a Microvetro Bi, Cristallo Liquido védőbevonatot használhatjuk 2-3 rétegben.</p> <p>A felület maximális terhelhetősége az anyag 30 napos térhálósodása után lehetséges.</p>
<b>Hígítás:</b>	a fentiek szerint (egyedi igények szerint maximum 40%-ig)
<b>Kiadósság:</b>	12-13 m <sup>2</sup> / l
<b>Száradás:</b>	átvonhatóság: 4-6 óra; csiszolás & polírozás lehetősége: 24 – 48 óra A felület maximális terhelhetősége az anyag 30 napos térhálósodása után lehetséges.
<b>Tárolás:</b>	Tárolja hűvös és száraz helyen. Védje a fagytól és a közvetlen napfénytől. Minden termék egyedi sorozatszámmal van ellátva a referenciaként.
<b>Szavatossági idő:</b>	Minőségét korlátlan ideig megőrzi
<b>Kiszerezés:</b>	Parte A: 1 kg; 2,5 kg Parte B: 10%
<b>Egészség és biztonság:</b>	Fagyveszélyes! A biztonsági és egészségügyi óvintézkedésekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a termék biztonsági adatlapját. További információért forduljon a +36304171819-hez vagy a casati@casati.hu címre.
<b>Hulladékkezelés:</b>	Mosás előtt távolítson el annyi anyagot a szerszámokról, amennyit csak tud. Csak az üres vödröket küldje újrahasznosításra.

Fenti információkat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, azonban a felhasználási és felviteli módok sokrétűsége miatt nem tudunk garanciát vállalni ezek valamennyi lehetőségére.

T. +36 30 417 1819 ; E. casati@casati.hu; W. www.casati.hu; **Casati Color Kft – 2335, Taksony, Ipartelep 1**