

# Archi+ Pietra Intonaco

Nagyobb szemcséjű hidraulikus mész alapú dekoratív bevonat beltéri használatra

## Általános jellemzők

Az **Archi+ Pietra Intonaco** egy ásványi gipszbevonat por alakban, beltéri használatra. Természetes NHL 3,5 (EN 459-1) hidraulikus mészből, légi mészből, speciális adalékanyagokból és reológiai módosítókból készült, amelyeket gondosan választottunk ki a kiváló megmunkálhatóság érdekében. A különleges összetétel lehetővé teszi a csúcsmínőségű felületek elérését. Az Archi+ Pietra Intonaco-val díszített felületek védelmére két különböző megoldás létezik:

**Nem filmképző védelem:** mindenhol ajánlott, ahol jó páraállóság, valamint víz- és olajtaszító képesség szükséges. Ezt két vagy több réteg **Nova\_Wall Care** (víz- és olajtaszító viasz) felvitelével lehet elvégezni, amely védi a felületet az esztétikai megjelenés megváltoztatása nélkül. Ez a klasszikus megoldás az ilyen típusú felület kezelésekre.

**Filmképző védelem:** minden olyan esetben ajánlott, ahol megfelelő felületvédelmet kíván elérni hideg folyadékok, száraz hő és páras hő ellen, például a zuhanykabinok belsejében. Ez egy réteg **Mineral Sealer** (kétkomponensű alapozó) és két réteg **Clear Finish Countertop Protection** bevonat (kétkomponensű bevonat) felvitelével érhető el.

## Használat

Az **Archi+ Pietra Intonaco** alkalmazható:

- Új és régi hidraulikus kötőanyag alapú vakolaton.
- Gipsz és gipszkarton felületek.
- Régi festékek és száraz, kompakt, nedvszívó és kohéziós szerves vagy ásványi bevonatok.
- Különbőle nedvszívó ásványi konglomerátumok.

## Terméklejelmzők

**A kötőanyag jellege:** természetes hidraulikus mész NHL 3,5 (EN 459-1), légi mész.

**Alak:** por

**Maximális szemcseméret:** 0,3 mm

**Felhasználási idő:** kb. 120 perc 25 °C, 60% páratartalom.

**Vízáteresztő képesség UNI EN 1062-3:** közepes, w=0,30 kg/m<sup>2</sup>h<sup>0,5</sup>

**Vizgőzáteresztő képesség UNI EN ISO 7783-2:** magas, Sd=0,08 0,6 mm vastagságnál (2 rétegben)

**Száradási idő (25 °C és 65% páratartalom):** tapintásra 2-3 óra; 12 óra elteltével átfesthető (a felvitt anyag vastagságtól függően).

## Termék előkészítése

Az **Archi+ Pietra Intonaco** 6,0-6,5 l tiszta vizet használ minden 15 kg-os **Archi+ Pietra Intonaco** zsákhhoz. Lassan öntse az **Archi+ Pietra Intonaco** port a vízbe, és mechanikusan keverje össze alacsony sebességen. A kapott pasztának egységes, tixotróp és csomómentes habarcsnak kell lennie. A homogenizálás nem végezhető kézi keveréssel. Alkalmazás előtt 5-10 percig hagyja állni a terméket.

## A védőanyagok előkészítése és hígítása

### **Nem filmképző védelem:**

**Nova\_Wall Care:** hígítsa fel az első réteget 15% vízzel.

**Filmképző védelem: Mineral Sealer:** az esetleges leülepedések miatt keverje át az **Mineral Sealer A**-t. Öntse bele a **Mineral Sealer B**-t, és kézzel keverje körülbelül 45-60 másodpercig. Alternatív megoldásként mechanikus keverőt is

használhatunk alacsony sebességen körülbelül 1 percig. A kapott keverék nem tartalmazhat csomókat, a két komponens össze nem kevert részeit, vagy szennyeződések. Alkalmazás előtt 5-10 percig pihentesse.

**Keverési arány:** 100 rész **A komponens** + 35 rész **B komponens**. A kapott keveréket (0,5 l **A komponens** + 0,350 l **B komponens**) 2,5 l víz hozzáadásával hígítsa fel.

**A termék felhasználási ideje:** kb. 60 perc, ne adjon hozzá több vizet, hogy meghosszabbítsa a felhasználási időt.

**Clear Finish Countertop Protection/ Ultra Matt:** az esetleges lerakódások miatt keverje el a **Clear Finish Countertop Protection A – Clear Finish Countertop Protection Ultra Matt A komponens** lerakódástól. Öntse a **B komponens** az **A komponens**be, és kézzel vagy mechanikus keverővel keverje el alacsony sebességen körülbelül 1 percig. A kapott keverék nem tartalmazhat csomókat, a két komponens össze nem kevert részeit, vagy szennyeződések.

**Clear Finish Countertop Protection** keverési aránya súly alapján: 10 rész **A komponens** + 3 rész **B komponens**.

**Clear Finish Countertop Protection Ultra Matt** keverési aránya súly alapján: 12 rész **A komponens** + 3 rész **B komponens**.

Hígítsa fel a keveréket maximum 10-15% víz hozzáadásával.

**A termék felhasználási ideje:** kb. 60 perc, ne adjon hozzá több vizet, hogy meghosszabbítsa a felhasználási időt.

## Színezés

Egy nagy tiszta edényben mérje ki a habarcs elkészítéséhez szükséges vizet. A kiválasztott színkeveréket adagolja a tartályba. Kézi keveréssel oldja fel a színezéket a vízben. Lassan öntse az **Archi+ Pietra Intonaco** port a vízbe, és keverje össze mechanikus keverővel alacsony fordulatszámon, csomók képződése nélkül. Alkalmazás előtt 5-10 percig pihentesse.

## Figyelmeztetések

A hozzáadott víz mennyiségét megfelelően mérje ki, majd egyenletesen adagolja hozzá és állandó szinten kell tartani a termék színezéséhez. A különböző tételekből származó termékek textúrája és tónusa eltérhet. A keverési időnek minden esetben azonosnak kell lennie. Ne használja a termékeket a megadott felhasználási időn túl, kivéve, ha a viszkozitás még lehetővé teszi az alkalmazást. A viszkozitás csökkentése érdekében az alkalmazás során már ne adjon hozzá vizet. Ne hordja fel a terméket nedves felületre, vagy felszálló nedvesség mellett.

Technical data sheet: Archi+ Pietra  
Revision n: 01  
Date of compilation: 06-03-2019  
Pag. 1 of 2

## Felületek előkészítése és felvitel

A felület legyen száraz, pormentes és vízkötelen. Távolítsa el a külső behatások nyomait. Mechanikus fűróval vagy nagy nyomású mosással távolítsa el a leváló bevonatokat vagy szennyeződések. Egyenlítse ki a felületet, és tömje ki a lyukakat, repedéseket és hézagokat a megfelelő termékekkel. A felhordás megkezdése előtt várja meg a teljes megkötést. Az aljzat előkészítéséhez felvihető az **Archi+ Fondo** (ásványi bevonat) egy vagy két rétegben az ideális ásványi felület kialakítása érdekében. Száraz és tömör aljzatra vigyen fel ecsettel egy **Decofix** réteget (mikronizált átlátszó védőréteg) megfelelően hígítva. Krétamentes, tömör és kompakt felületekre a **Novaprimer** (akril pigmentes védőréteg) egy rétegben, hígítva, ecsettel vihető fel. Amikor a felület teljesen megszáradt, vigyen fel egy sima **Archi+ Pietra Intonaco** réteget rozsdamentes acél simítóval. Fedje be a kimaradt részeket, és távolítsa el a túlfolyásokat, amennyiben előfordulnak. A kívánt esztétikai hatásnak megfelelően dolgozza meg a felületet. A felület díszítése történhet egy vagy több réteg **Patina Minerale**, **Fase Sillossanica** vagy **Cera-Wax** felvitelével a teljesen megszáradt felületre, legalább 48 óra elteltével.

Száradási idő: körülbelül 48 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

## Felületek védelme

Várja meg, amíg az **Archi+ Pietra Intonaco** felület teljesen megszárad (legalább 48 órát), mielőtt felviszi a védőrétegeket.

**Nem filmképző védelem:** ecsettel vigye fel az első hígított **Nova Wall Care** réteget, egyenletesen elosztva a terméket a teljes felületen, ügyelve a pórusok telítésére.

Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad, és szivaccsal vigye fel a második **Nova Wall Care** réteget hígítatlanul.

Amikor a felület tapintásra száraz, és polírozza egy ronggyal. A polírozást elvégezheti manuálisan egy ronggyal vagy egy megfelelő gyapjú sapkával ellátott mechanikus csiszolóval. A konkrét elvárásoknak megfelelően további **Nova Wall Care** rétegek alkalmazhatók a korábban leírt eljárás szerint.

Száradási idő: tapintásra 30 perc, teljesen 4 óra, a felület típusától, nedvszívó képességétől és az időjárási viszonyoktól függően. Az optimális teljesítmény általában az utolsó réteg felhordását követő 48-72 órán belül érhető el.

**Filmképző védelem:** ecsettel vigye fel a **Mineral Sealer** előzőleg összekevert és hígított első rétegét, egyenletesen elosztva a terméket a teljes felületen, ügyelve a felület pórusainak telítésére.

Száradási idő: 10-12 óra tapintásra; 12 óra múlva átfesthető.

Várja meg, amíg a felület teljesen megszárad, és vigye fel közepesszűrű hengerrel az első hígított **Clear Finish Countertop Protection/Ultra Matt** réteget, egyenletesen elosztva a terméket a teljes felületen, hogy lerakódások nélkül. Fordítson különös figyelmet a sarkokra és élekre való felvitelre. Várja meg, amíg az első réteg teljesen megszárad, és vigyen fel egy második **Clear Finish Countertop Protection / Ultra Matt** réteget az imént leírt eljárás szerint.

Száradási idő: 24 óra alatt teljes; de az optimális teljesítmény általában az utolsó réteg felhordását követő 48-72 órán belül érhető el.

## Óvintézkedések

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól. Ne alkalmazza + 8°C alatti vagy +35°C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben alatt, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%. Annak érdekében, hogy a termék elérje az optimális esztétikai hatást és megfelelő teljesítményt, ajánlatos a fent megjelölt környezeti viszonyok között alkalmazni, és a felületeket körülbelül 48 órán keresztül, de mindenképp a termék teljes kiszáradásáig védeni. Célzerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Az említett anyagok helyes kezeléséhez, hígításához és felviteléhez kérjük, olvassa el figyelmesen a vonatkozó műszaki adatlapot. A felület és a termékek előkészítése során, és a felhordás minden szakaszában ajánlatos az egyéni védőeszközök és felszerelések (PPE) megfelelő használata.

## Eszközök tisztítása

A használat után azonnal, vízzel.

## Hozam

**Archi+ Pietra Intonaco (a porra értve):** 1,8-2,2 kg/m<sup>2</sup>, felülettől függően, két rétegben. A valós hozamot javasolt közvetlenül a helyszínen tesztelni.

## Színek

Fehér és **Archi+ Pietra Intonaco** színekártyák.

## Csomagolás

**Archi+ Pietra Intonaco** 15kg-os zsák

## Szavatossági idő

A becsomagolt termék minősége 12 hónapig garantált, ha az eredeti zárt csomagolásban, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tárolják.

## Biztonsági eljárások

Irritáló / fennáll súlyos szemkárosodás veszélye / bőrirritáló / gyermekektől elzárva tartandó / ne kerüljön szembe / szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz / viseljen megfelelő kesztyűt és védje a szemet / arcot / lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy címkét.

A terméket a hatályos higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően kell szállítani, használni és tárolni; hagyja a maradékokat teljesen megszáradni és kezelje speciális hulladékként.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célzerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmazását. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot