

CalceCruda

Dekoratív ásványi bevonat bel- és kültérre.

Termékleírás

A **CalceCruda** egy mikroporózus dekoratív ásványi bevonat, erősen természetes hatással, így aktívan hozzájárul az életkényelemhez. A **CalceCruda**-t a mészhidrátt, a tisztított agyag, a szelektált márvány és a természetes homok sajátos tulajdonságai jellemzik, amelyek megfelelő kiegyensúlyozás esetén kiváló megmunkálhatóságot és formálhatóságot biztosítanak. Az agyagkomponens hálózatos szerkezetet hoz létre a részecskékből, mely szabályozza a feldolgozási időt és javítja a termék feldolgozhatóságát. A cellulózzrostok jelenléte erősíti a szerkezetet, hozzájárulva a többi komponenssel együttműködve a nagyobb vastagság eléréséhez. A **CalceCruda** lehetővé teszi, hogy egy felhős, finom felületet kapjon, lágy vagy meleg színekkel, és így egy elegáns díszítőelem belső és külső felületeken. A **CalceCruda** képes jelentősen csökkenteni a formaldehid koncentrációját, amely jelen lehet a környező levegőben. Hatékonyságát az ISO 16000-23 szabvány szerint tesztelik. A megsemmisítési folyamat időtartama nem állandó, valójában szorosan függ a környezeti feltételektől.

Felhasználás

Alkalmazható új és régi hidraulikus kötőanyagú vakolatokon, régi szerves vagy ásványi eredetű festékeken és száraz, tömör, nedvszívó, kohéziós bevonatokon, ásványi konglomerátumokon, gipsz és gipszkarton felületeken.

Termékjellemzők

Kötőanyag jellege: levegő mész, szerves átalakulás <5%
Sűrűség: **CalceCruda** 1,70 ± 0,05 g/ml

Száradás (25 °C, 65% pára): tapintható 3 óra után; 12 óra után festhető (a vastagságtól függően).

Illékony szerves vegyületek (VOC) meghatározása ISO 11890:2 (hígítatlan) <1 g/l

Indoor Air Quality osztályozása: A +

Teljesítmény

Folyékony vízáteresztő képesség UNI EN 1062-3: W₂ osztály KÖZEPES; W> 0,1 ≤ 0,5 kg / m²h^{0,5}

A vízgőz átbocsátási foka UNI EN ISO 7783-2: V₁ osztály MAGAS; Sd<0,14 m (0,7 mm vastagsághoz)

A formaldehid koncentrációjának csökkentése:

ISO 16000-23 (Eurofins Dánia tesztelte, 392- 2016-00026301-es jelentés): érték > 80%.

Bruttó égési hő (fűtőérték) (*) ISO 1716: 2010:

<0,2 MJ/kg

(*) European Class of Reaction to Fire A1

Hígítás

A **CalceCruda** használatra kész.

Figyelmeztetések

A színezés és a felvitel előtt megfelelően keverje össze az anyagot. Ne alkalmazza a friss és alapvetően lúgos alapokon, hagyjon elegendő megkötési időt, általában négy hétig. Ne alkalmazza növekvő nedvesség mellett. A betonfelületeken alkalmazva dekoratív funkciót tölt be.

Felületek előkészítése és felvitel

(Hőmérséklet = 25 °C környezeti viszonyokra vonatkoztatva, páratartalom = 60%). A felület legyen száraz, pormentes és vízkötelen. Ha szükséges, végezze el a megfelelő előkészítési műveleteket, a felület jellegétől függően meghatározott termékek felhasználásával. Penészesedés esetén kezelje a felületet megfelelő termékekkel. A régi, lepergő festéket mossa vagy kefélje le. Távolítsa el a port, koszt és egyéb lerakódásokat. Az felület előkészítéséhez ecsettel vigyen fel egy hígított **Zer0 Primer** (vizes ásványi rögzítő) réteget. Teljesen száraz felületre vigyen fel egy réteg **CalceCruda**-t rozsdamentes acél glettvassal, és mielőtt teljesen megszáradna, nedves szivaccsal simítsa le a felületet. Egyengesse el az anyag hibáit vagy felhalmozódásait. Miután az első réteg teljesen megszáradt, vigyen fel egy második réteg **CalceCruda**-t rozsdamentes acél simítóval, és mielőtt teljesen megszáradna, nedves szivaccsal menjen át a felületen, hogy zárt, de rusztikus felületet kapjon. A sima felület elérése érdekében, mielőtt teljesen megszáradna, át kell mennie rajta egy rozsdamentes acél glettvassal. A kompakt felület elérése érdekében a teljes száradás előtt át kell mennie rajta egy rozsdamentes acél vakolókanállal, ügyelve arra, hogy egyszerre csak egy kisebb területet kezeljen. Száradási idő: körülbelül 24 óra a felület típusától, nedvszívó képességétől és a környezeti feltételektől függően.

A **CalceCruda** kültéren csak akkor alkalmazható, ha legalább két réteg **Fase Silossanica** vagy **Patina Minerale** borítja. Célszerű egy első szintelen mázréteget felhordani, majd egy vagy több színes mázréteggel kiegészíteni a felület díszítését és védelmét. (A hígításai és a felvitt mennyiség a felület nedvszívó képességétől függ, és az adott felületen végzett előzetes tesztekkel kell meghatározni. Tekintse meg a vonatkozó műszaki adatlapot).

Scheda tecnica: CalceCruda

Revisione n: 08

Data compilazione: 02-03-2020

Pag. 1 a 1

Felületek védelme és díszítése

Két réteg **Nova Wall Care** alkalmazásával lehet nem filmképző védelmet adni a belső felületeknek.

A felület díszítéséhez javasoljuk a **Cera Wax** vagy alternatív megoldásként a **Fase Silossanica** vagy a **Patina Minerale** felvitelét. Alkalmazza őket teljesen száraz felületen, a műszaki adatlap utasításainak betartásával.

További információkért olvassa el a vonatkozó műszaki adatlapokat. Az említett dekorációs rétegek felhasználása megváltoztatja a felület megjelenését, ezért célszerű előzetes tesztet végezni a munkafolyamat megkezdése előtt.

Megjegyzések

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól.

Ne alkalmazza + 5 ° C alatti vagy + 35 ° C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben alatt, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%.

Célszerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Különböző tételek használata esetén célszerű őket összekeverni az árnyalatok enyhe eltéréseinek elkerülése érdekében.

A **CalceCruda** szabadban történő alkalmazásakor érdemes világos színeket választani, és a környezeti hatásoknak ellenálló festékek alkalmazni.

Felhordás után a felületeket a teljes megszáradásig védeni kell az esőtől és a nedvességtől.

A nem teljesen száraz felületen a légköri viszonyoknak kitéve foltok vagy visszafordíthatatlan fakulás jelentkezhet.

Az említett anyagok helyes kezeléséhez, hígításához és felviteléhez kérjük, olvassa el figyelmesen a vonatkozó műszaki adatlapot.

A felület és a termékek előkészítése során, és a felhordás minden szakaszában ajánlatos az egyéni védőeszközök és felszerelések (PPE) megfelelő használata.

Eszközök tisztítása

A használat után azonnal, vízzel.

Hozam

CalceCruda: 1,5 - 2,5 kg/m² a két rétegben, a felület típusának és a nedvszívó képesség függvényében. Célszerű ellenőrizni a tényleges hozamot az adott támasz előzetes tesztelésével.

Színek

A **CalceCruda** színkártyákon.

Kiszerezések

5 kg; 20 kg.

Szavatosság tárolási feltételei

A terméket lehetőleg a gyártás dátumától számított 2 éven belül fel kell használni, ha az eredeti bontatlan tartályokban és megfelelő hőmérsékleti körülmények között tárolják.

Mivel mészalapú termékekről van szó, előfordulhat a viszkozitás növekedése a tárolás során.

Biztonsági utasítások

2004/42/EK irányelv:

CalceCruda (festék dekoratív hatáshoz)

Az EU-határérték a CalceCruda (A/I kategória) esetében: 200 g/l (2010). A CalceCruda legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Irritáló / fennáll súlyos szemkárosodás veszélye / bőrirritáló / gyermekektől elzárva tartandó / ne kerüljön szembe / szembe kerülés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel és forduljon orvoshoz / viseljen megfelelő kesztyűt és védje a szemet / arcot / lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartályt vagy címkét.

A terméket a hatályos higiéniai és biztonsági előírásoknak megfelelően kell szállítani, használni és tárolni; hagyja a maradékokat teljesen megszáradni és kezelje speciális hulladékként.

További információk a biztonsági adatlapon találhatók.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célszerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot.