

Clear Finish Monocomponent

Poliuretán védőgyanta beltéri és kültéri használatra

TERMÉKLEÍRÁS

A **Clear Finish Monocomponent** egy poliuretán vízbázisú védőréteg, amely dekoratív bevonatokkal, vízbázisú festékekkel és zománcokkal kezelt függőleges, beltéri és kültéri felületek védőbevonataként használható. Nem sárguló összetétele nagyon magas víz- és foltállóságot biztosít az egyébként vékony filmrétegnek. A **Clear Finish Monocomponent** jó kopásállóság és tartósság elérését teszi lehetővé.

FELHASZNÁLÁS

Clear Finish Monocomponent az alábbi felületeken alkalmazható:

- Dekoratív szerves bevonatok
- Vizes bázisú festékek
- Zománcok
- Régi festékek és szerves száraz kohéziós és nedvszívó bevonatok.
- Ásványi aljzatok, csak beltéri.

A **Clear Finish Monocomponent** nem alkalmas kereskedelmi és ipari felhasználásra, azzal a céllal, hogy megvédje a felületet a karcolásoktól.

AZONOSÍTÓ JELLEMZŐK

Kötőanyag: poliuretán emulzió módosított akrillal.

Fajsúly az UNI EN ISO 2811-1 szerint:

Clear Finish Monocomponent: 1,00 +/- 0,05 g/ml

Megfelel a HACCP 852/2004/EK rendelet előírásainak.

TELJESÍTMÉNYI JELLEMZŐK

Ragyogás EN ISO 2813: 20° ± 2° 60° szög

Nedves súrolásállóság az ISO 11998 szerint: 1. osztály

Szárítás (25 °C - 65% R.P.): porszár - 30 perc, tapintható - 1 óra, teljes megkötés - 3 óra

HÍGÍTÁS

A **Clear Finish Monocomponent** hígítása a felületi felszívódástól és a használt eszközöktől függ. Az első és második réteg hígítása 5-10%. Erősen nedvszívó aljzatoknál az első réteget 30%-ig hígítsuk.

FIGYELMEZTETÉSEK

Felhordás előtt alaposan keverje össze a termékeket.

Ne hordja fel friss aljzatra, és hagyjon megfelelő megkötési időt.

Ne használja a terméket állandóan vizes környezetben.

Ne hordja fel a terméket nedves aljzatra, vagy felszálló nedvesség mellett.

Ne hordja fel kültéri ásványi felületekre.

FELÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS FELVITEL

(T=25°C, UR=60% környezeti feltételekre vonatkoztatva)

Az aljzat legyen tökéletesen száraz, pormentes, nedvesség és sófoltok nélkül.

Egyenlítse ki a felület egyenetlenségeit, és kezelje a rajta a lyukakat, repedéseket, hasadékokat és réseket speciális termékekkel.

Száraz és tömör aljzatra szivacsos simítóval hordjon fel egy réteget **Clear Finish Monocomponent**-et. Beltéri ásványi felületekre szivacsos simítóval vigyen fel egy első réteg **Clear Finish Monocomponent**-et 30%- vízzel hígítva, majd egy második réteget hígítás nélkül, hengerrel hordjon fel. Lehetőség van egy második kör **Clear Finish Monocomponent** felvitelére is, megfelelően hígítva, a felület fokozott védelme érdekében.

Technical Data Sheet: Clear Finish Monocomponent

Revisione n: 04

Data compilazione: 11-02-2019

Pag. 1 a 2

MEGJEGYZÉSEK

Az anyagot a teljes felviteli folyamat alatt meg kell védeni a fagyástól és a súlyos hőváltozásoktól. Ne alkalmazza +5 °C alatti vagy +35 °C feletti környezeti, felületi és tárolási hőmérsékleten, sem közvetlen napsütésben, sem túlmelegedett felületeken (még akkor sem, ha már árnyékban van). A környezeti páratartalom legyen <75%; a hordozó nedvességtartalma legyen <10%. Célszerű minden munkát ugyanazon gyártási tétel anyagaival befejezni. Különböző tételek használata esetén célszerű őket összekeverni az árnyalatok enyhe eltéréseinek elkerülése érdekében. Az itt említett termékek helyes használatához, hígításához és alkalmazásához olvassa el a megfelelő műszaki adatlapokat. Az aljzat előkészítése és a termékek felhordása során a megfelelő szerszámok és egyéni védőeszközök (dpi) használata javasolt.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

A használat után azonnal, vízzel.

HOZAM

A **Clear Finish Monocomponent** hozamát erősen befolyásolja van a védendő termék típusa. Sima felületeknél a hozam 12-14 m²/l rétegenként.

SZÍNEK

Színtelen, nem színezhető.

KISZERELÉSEK

1l-es csomagok.

SZAVATOSSÁG TÁROLÁSI FELTÉTELEI

A becsomagolt termék minőségét 24 hónapig garantáljuk, ha az eredeti zárt csomagolásban, +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten tároljuk.

FELÜLET TISZTÍTÁSA

A **Clear Finish Monocomponent** jó ellenállást mutat a háztartási mosó- és tisztítószerrel szemben.

Célszerű az agresszív anyagokat azonnal eltávolítani és hideg vagy meleg vízzel lemosni.

Konkrét szennyezett részek eltávolításához használhat vizet vagy nem agresszív (semleges) tisztítószereket.

Javasoljuk, hogy az aljzat egy kis részén tesztelje előzetesen.

Ne használjon etil alkoholt mosószerként.

Ne használjon súrolószivacsokat vagy erősen lúgos tisztítószereket.

Ne tisztítsa gőzzel a felületet.

Bármilyen karbantartási beavatkozás jól észrevehető a felületen. A felületi réteg karbantartásához használja ugyanazt a bevonatot.

Folytassa a lépéseket, a felület csiszolását és tisztítását, a termék felhordását a felületre.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2004/42/CE EU-irányelv:

Clear Finish Monocomponent (dekoratív hatású bevonatok)

A Clear Finish Countertop Protection EU határértéke (A/I kategória): 200 g/l (2010)

A Clear Finish Countertop Protection maximum 100 g/l VOC-t tartalmaz.

A termék nem igényel címkézést a 2003/03/14-i 65. D.L. és az azt követő korrekciók szerint. A termékeket a biztonsági és higiéniai szabályoknak megfelelően használja. Az üres csomagolást a helyi törvényeknek megfelelően dobja el. Tartsa a terméket gyermekektől távol és szellős helyen. Ha szembe kerül, azonnal mossa ki vízzel. A termék lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, mutassa meg neki a csomagolást. Ne hagyjon hulladékot a csatornában, vízforrásokban vagy a talajon. További információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

Figyelem! A jelen műszaki adatlapon található információk a Novacolor adataiból származnak, a legjobb tapasztalatok szerint; ez azonban nem vonja maga után a cég felelősségét a termékek nem közvetlen irányításuk alatti alkalmazásakor. Célszerű minden esetben ellenőrizni a termék tényleges alkalmasságát. Ez a dokumentum felülír minden korábbi adatlapot.

Technical Data Sheet: Clear Finish Monocomponent

Revisione n: 04

Data compilazione: 11-02-2019

Pag. 2 a 2